

Izrael

USA

Europa

Wielka Brytania

Australia

Daleki Wschód



PALRAM INDUSTRIES (1990) LTD.

Ramat Yohannan 30035, Israel

Tel.: 972-4-8459900, Fax: 972-4-8444012

Email: palram@palram.com

Internet: <http://www.palram.com>

Płyty termoplastyczne dla budownictwa, przemysłu, reklamy i rolnictwa

Deklaracja producenta

Stron 1

DATA:

ODBIORCA:

NADAWCA: Shlomi Yehodai

KOPIA DO:

DOTYCZY: Panel z poliwęglanu firmy Palram o nazwie Palsun

Producent niniejszym deklaruje zgodność z właściwościami określonymi w Teście Certyfikacyjnym przeprowadzonym zgodnie z normą BS EN ISO 11963* oraz zgodność z odpowiednimi wymaganiami.

Wszystkie testy przeprowadzono w

Bayer Material Science AG, nr testu 4480783_20050614_1, data testu 19.07.2005 r.

Właściwości	Metoda testu	Jednostki	Wartość
Gęstość	ISO 1183	g/cm ³	1,193
Zamglenie	ASTM D-1003		ok. 86%
Współczynnik załamania światła	ISO 489		1,58
Absorpcja wody	ISO 62, metoda 1	mg	<8
Mechaniczne			
Wytrzymałość na rozciąganie przy odkształceniu	ISO 527	Mpa	MD – 68,2
			TD – 67,9
Wydłużenie przy odkształceniu	ISO 527	%	91
Moduł sprężystości	ISO 527	Mpa	MD – 2419
			TD – 2416
Udarność (próbka Charpy V)	ISO 179	kJ/m ²	MD – 14,2
			TD – 13,6
Termiczne			
Temperatura ugięcia pod wpływem ciepła	DIN EN ISO 75	°C	135
Vicat - Temperatura mięknięcia	DIN EN ISO 306	°C	146

* Norma BS EN ISO 11963 określa wymagania dla litych, płaskich, wytłaczanych płyt poliwęglanowych (PC) do zastosowań ogólnych.

Shlomi Yehodai

Dział Wsparcia Marketingowego

PALRAM INDUSTRIES (1990) LTD.