

 dott.gallina	DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DWU) Rozp. (UE) Nr 305/2011 – Załącznik III	Stroná
		1/3
		Znák DOP-POLICOMP 2-15
		Wer 01
		Data 03/02/2020

1. Niepowtórzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

POLICOMP 2 – 15 mm

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4

POLICOMP -grubość [mm] - 2UV SIDE - data-godzina-minuta

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

EN 16240:2013

Przewodzące światło wielowarstwowe płaskie płyty poliwęglanowe (PC) dla wewnętrznych i zewnętrznych dachów, ścian i sufitów

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

dott. Gallina S.r.l.
Strada Carignano, 104
I-10040 La Loggia (TO), Italy

email: info@gallina.it – <https://www.gallina.it>
Tel: +39 011 9628177
Fax: +39 011 9628361

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadaniami określone w art. 12 ust. 2:

NIE DOTYCZY

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V do Rozporządzenia CPR:

System 3

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego zakresem stosowania normy zharmonizowanej:

EN 16240:2013

Przeprowadzono badania reakcji na ogień zgodnie z Systemem 3 i wydano raporty klasyfikacyjne nr 3811T19.

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydano europejską ocenę techniczną: | In case of the declaration

NIE DOTYCZY

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zásádnice chárakterystiky		Métodá	Włáściwości užytkowe Zásádnice chárakterystiky		Zhármonizowáná specyfikáciá technická	
			(NPD = nie okréślono włáściwości užytkowych)			
Odporność ná ogieri zewnętrzny		EN 13501-5	F _{ROOF} (NPD)			
Reakciá ná ogieri		EN 13501-1	2 – 5 mm	B-s1,d0		
			Bezbárwny	B-s2,d0		
			6 mm	Inne kolory		NPD
			8 – 15 mm	NPD		
Odporność ná ogieri		EN 13501-2	NPD			
Liniowá rozszerzálność cieplná		EN 16240	$\alpha_L = 65 \times 10^{-6} [K^{-1}]$			
Przepuszczálność páry wodnej		EN 16240	$3,8 \times 10^{-5} [mg / m \cdot h \cdot Pa]$			
Przepuszczálność wody i powietrzá		EN 16240	Zálíczone			
Uwáľnianie niebezpiecznych substancji			NPD			
Toleráncje wymiárowe		EN 16240	Zálíczone			
Włáściwości rozbijániá (bezpieczná łámlivość) jáko	- Odporność ná uderzeniá málym ciálem twardým	EN 16240	Zálíczone			
	- Odporność ná uderzeniá duzym ciálem miękkim (montáž)		NPD			
Odporność mechnáiczná (záchowánie odkształcájáce)		EN 16240	NPD			
Bezpośredniá izoláciá od dźwięków powietrznych		EN ISO 10140 / EN ISO 717-1	NPD			
Przepuszczálność cieplná		EN ISO 6946	$U [W / m^2 \cdot K] = \rightarrow$ Table 2			
Przepuszczálność światlá		EN 410 / EN 14500	$\tau_v [\%] = \rightarrow$ Table 3			
Cáľkowitá przepuszczálność energii slonecznej		EN 410 / EN 14500	$\tau_e [\%] = \rightarrow$ Table 3			
		EN 16240	$g [\%] = \rightarrow$ Table 3			
Odporność montážowá			Zgodnie z instrukcją			
Trwáľosć zmienność stáreniu): jáko (po	- wskázniák záólceniá	EN 16240	Bezbárwny	ΔA		
		EN 16240	Kolor	ΔD		
	- przepuszczálności światlá	EN 16240	Bezbárwny	ΔA		
		EN 16240	Inne kolory	ΔD		
	- modulu sprężystości odkształceniá	EN 14963 / EN 1873	Cu 1			
	- wytrzymaľości ná rozciągánie	EN 14963 / EN 1873	Ku 1			

EN 16240:2013

EN 16240:2013

Table 1

Grubość [mm]	2	3	4	5	6	8	10	12	15
U_{ver} [W / m ² ·K]	5,6	5,4	5,3	5,1	5,0	4,8	4,5	4,3	4,1
U_{hor} [W / m ² ·K]	6,7	6,5	6,3	6,1	5,9	5,6	5,3	5	4,7

Table 2

Kolor	Grubość [mm]	Współczynnik przesyłania [%]	α_s [%]	g [%]
Bezbarwny (Code 7018)	2	90	83	85
	3	89	82	84
	4	88	80	83
	5	87	79	82
	6	86	78	81
	8	85	77	80
	10	83	76	79
	12	79	73	77
	15	77	-	-
Opal (Code 5021)	2	47	51	55
	3	36	42	47
	4	34	40	45
	5	27	33	39
	6	18	26	33
	8	15	23	31
	10	13	-	-
	12	11	-	-
Braz (Code 5018)	2	65	63	70
	3	61	60	68
	4	47	49	59
	5	43	46	57
	6	34	39	52
	8	27	32	47
	10	20	-	-
	12	15	-	-
Grey (Code 5102)	2	78	-	-
	3	72	-	-
	4	64	71	76
	5	56	-	-
	6	55	-	-
	8	45	-	-
	10	39	-	-
	12	33	-	-
Złoty (Code 8187)	2	83	-	-
	3	79	-	-
	4	75	-	-
	5	71	-	-
	6	67	-	-
	8	59	-	-
	10	53	-	-
	12	48	-	-
Niebieski (Code 8166)	2	68	-	-
	3	62	-	-
	4	57	65	72
	5	52	-	-
	6	47	-	-
	8	41	-	-
	10	40	-	-
	12	39	-	-

Table 3

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(a):

Daniel Gallina

Prezes Dott. Gallina S.r.l.

La Loggia, 03/02/2020

